

Sika ViscoCrete-5 Neu folyósító

Erős hatású folyósító adalékszer

Felhasználási terület:

A Sika ViscoCrete-5 Neu folyósító egy módosított polikarboxilát alapú betonadalékszer, amely kimagasló hatékonysággal rendelkezik.

A Sika ViscoCrete-5 Neu folyósító különösen alkalmas:

- n öntömörödő (SCC, SVB) betonok előállítására,
- n előregyártott- és transzportbetonok előállításához magas minőségi követelmények esetén,
- n mindenek előtt erős, akár 30-35%-os vízmegtakarítás is elérhető,
- n a folyósítóerőt meleg időben is hosszú időn át megtartja,
- n a frissbeton bedolgozási tulajdonságainak javítására,
- n a megszilárdult beton tulajdonságainak javítására,
- n több szer együttes használatát feleslegessé teszi.

Tulajdonságok, hatás:

A Sika ViscoCrete-5 Neu folyósító újszerű hatása:

- n térben szétválasztja a finomrészeket,
- n jobban aprózza (diszpergálja) és nedvesíti a cementszemcséket,
- n csökkenti a sűrűdést a cement- és az adalékanyag szemcsék között,
- n csökkenti a keverék vízigényét és
- n tartós hatása van.

Mindezek a tulajdonságok a betonban:

- n meghosszabbítják a bedolgozhatóság időtartamát,
- n a nagy vízcsökkentés ellenére csekély konzisztencia-esést eredményeznek,
- n a vízcsökkentést kihasználva növelik a kezdeti szilárdságot,
- n javítják a bedolgozhatóság és a tömöríthetőség időtartamát,
- n növelik a kémiai és mechanikai ellenálló-képességet,
- n fokozzák a karbonátosodással szembeni ellenállást,
- n javítják az acélbetétek korrózióvédelmét, valamint
- n csökkentik a kúszást és a zsugorodást.

Alkalmassági engedélyek:

- n Megfelel az EN 934-2 európai szabvány 1. táblázat szerinti általános, továbbá a 3.1./3.2. táblázat szerinti – folyósítókra vonatkozó – kiegészítő követelményeknek.
- n CE megfelelőségi jellel jogszerűen ellátható, és az Európai Unió minden országában korlátozás nélkül forgalmazható.
- n Sika légbuborékképzőkkel együtt általában alkalmazható.
- n Megfelel a magyar utügyi előírásoknak.

Adagolás:

A Sika ViscoCrete-5 Neu folyósítóból:

- n A kívánt folyósító hatás függvényében 2 – 22 ml-t kell adagolni cement kilogrammonként, azaz kb. 0,20 – 2,00% szükséges a cement tömegére vonatkoztatva.
- n Ajánlott adagolási tartomány képlékenyítőként, folyósítóként alkalmazva kb. 0,40 – 1,20%, öntömörödő betonhoz alkalmazva kb. 1,20 – 2,00% a cement tömegére vetítve.
- n Legnagyobb megengedett adagolási mennyiség 22 ml cement kilogrammonként.

Műszaki adatok:

Szín és halmazállapot: nem áttetsző folyadék
Hatóanyag: módosított polikarboxilát-éter
Sűrűség (20 °C-on): 1,10 kg/dm³
Kloridtartalom: ≤ 0,1 % (kloridmentes)
pH-érték: kb. 7



Felhasználási utasítás:

- n A Sika ViscoCrete-5 Neu folyósító adalékszer a keverővízzel egy időben, vagy a keverővízzel javasoljuk a betonkeverékhez adagolni.
- n Az erős vízcsökkentés miatt az optimális nedvesítés érdekében javasoljuk, hogy a nedves keverési idő legalább 60 másodperc legyen, öntömörödő betonok esetén akár 2-3 perc is szükséges lehet.
- n A felesleges vízmennyiség betonba jutásának elkerülése érdekében a vízmennyiség finom beállítását legkorábban a nedves keverés időtartama 2/3-ának eltelte után végezzük el, figyelemmel arra, hogy a végleges konzisztencia csak az adalékszer hozzáadása után 40 másodperccel áll elő.
- n Építéshelyi utánadagolás esetén annak a folyósítónak a használatát ajánljuk, amelyet az üzemben már a betonba bekevertek.
- n Utólagos hozzákeverésnél, vagy mixerkocsiba történő utánadagolásnál is biztosítani kell az adalékszer homogén eloszlását a betonkeverékben. Ezért – ha nincs a betonkeverő, illetve a mixerkocsi adagolóval felszerelve – ajánljuk, hogy az adalékszer a betonra öntsék. A keverési időnek m^3 -ként legalább 1 percnél, de összesen is legalább 5 percnél kell lennie.
- n Felhasználás előtt az alkalmazó saját vizsgálata szükséges.

Munka- és környezetvédelem:

- n Veszélyesség szerinti besorolása: nem veszélyes készítmény.
- n Szállítási osztályba sorolása szerint: normál, veszélytelen kereskedelmi áru.
- n Lehetőleg kerüljük a bőrrel, szemmel való kontaktust.
- n A termékhez egy biztonsági adatlap igényelhető, amely a raktározás, szállítás és használat közbeni biztonságos kezeléshez szükséges adatokat tartalmazza.
- n A csomagoláson feltüntetett utasításokat be kell tartani.

Minőségbiztosítás és –ellenőrzés:

- n A külső ellenőrzést a bejelentett (kijelölt) szervezet az EN 934 alapján végzi.
- n A Sika ViscoCrete-5 Neu folyósítót a gyártás során az EN 934-6 európai szabvány szerinti szigorú saját minőségellenőrzésnek vetik alá.
- n A gyártó a minőségbiztosítási rendszert az ISO 9001 szerint működteti.

Tárolás, szavatosság:

- n Fagytól, közvetlen napsugárzástól és szennyeződésekől óvni kell.
- n Ömlesztett szállításkor tiszta tartályt, tárolót kell használni.
- n Hosszabb tárolás után, felhasználás előtt alaposan át kell keverni.
- n Eltartható bontatlan, eredeti, zárt tartályokban a gyártástól számított legalább 12 hónapig.

Kiszerezés:

Kanna:	25 kg bruttó=nettó
Hordó:	180 kg nettó
Konténer:	1000 kg nettó
Tartálykocsi:	6 tonna felett.

Jogi tudnivalók:

Az információknak és különösen a Sika termékek alkalmazására és végfelhasználására vonatkozó felhasználási ajánlásoknak a Sika Services AG (CH-8048 Zürich, Tüffenwies 16, Svájc) által történt megadása a termékekre általánosan elfogadott ismeretek és tapasztalatok alapján jóhiszeműen történt, feltételezve, hogy azokat a szokásos körülmények között helyesen raktározzák, kezelik és használják fel. Minden utasításunk az adott időszakra általánosan elfogadott általános üzleti feltételeink hatálya alá tartozik. A felhasználónak a termékre vonatkozóan mindig a műszaki termékismertető legújabb kiadását kell figyelembe vennie, amelynek példányát kívánságra rendelkezésre bocsátjuk.

Forgalmazza:

Sika Hungária Kft.
H – 1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Telefon: +36 1-371 2020 Fax: +36 1-371 2022
info@hu.sika.com / www.sika.hu

