

TERMÉK ADATLAP

Sika® Igoflex® P-01

EGYKOMPONENSÚ, BITUMEN EMULZIÓS ALAPOZÓ

TERMÉKLEÍRÁS

A Sika® Igoflex® P-01 egykomponensű, polimerrel módosított felhasználásra kész bitumen emulzió.

FELHASZNÁLÁS

Alapozó bitumenes vastagbevonatokhoz és bitumenes szigetelőlemezekhez a tapadás javításához és az alábbi alapfelületek megerősítéséhez:

- Beton
- Habarcs
- Falazott szerkezet

JELLEMZŐK / ELŐNYÖK

- Nem gyúlékony
- Rövid száradási idő
- Felhasználásra kész
- Jó behatolási képesség a porózus alapfelületbe
- Feldolgozható ecsettel, hengerrel vagy airless szórószal
- Enyhén nedves alapfelületre is feldolgozható

TERMÉKINFORMÁCIÓ

Vegy alapanyag	Polimerrel módosított bitumen emulzió
Csomagolás	10 literes vödör
Szín	Barnás-fekete folyadék
Éltarthatóság	Gyártástól számított 12 hónapig
Tárolási feltételek	A terméket eredeti, bontatlan, ép csomagolásában, száraz helyen, +5 °C és +30 °C közötti hőmérsékleten tárolja. Kérjük mindig vegye figyelembe a termék csomagolásán lévő tájékoztatást.
Sűrűség	Kb. 1,0 kg/l

FELHASZNÁLÁSI INFORMÁCIÓK

Anyagfelhasználás	Kb. 200 g/m ² A fenti érték elméleti, nem tartalmazza a felület porozitásából, kialakításából, egyenetlenségéből vagy veszteségből származó többlet anyagot.
Levegő környezeti hőmérséklete	+5 °C és +35 °C között
Alapfelület hőmérséklete	+5 °C és +35 °C között
Alapfelület nedvességtartalma	Száraz vagy enyhén nedves
Száradási idő	Kb. 1 óra (+20 °C-on)

TERMÉK ADATLAP

Sika® Igoflex® P-01
Május 2020, Version 01.01
02070640100000037

Várakozási idő / Átdolgozhatóság (munkamenetek között) Az optimális tapadás érdekében minél előbb dolgozza fel a következő terméket.

FELHASZNÁLÁSI TUDNIVALÓK

ALAPFELÜLET MINŐSÉG

Az alapfelület legyen egységes, száraz vagy enyhén nedves, portól, laza részekről, szennyeződéstől, meglevő bevonatoktól, olajtól, zsírtól és a bevonat tapadását csökkentő anyagtól mentes. Az 5 mm-nél nagyobb felületi hibákat (pl. lyukak, üregek, pórusok) a megfelelő Sika® javítóhabarccsal töltsse fel/javítsa ki.

ALAPFELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A tiszta, enyhén texturált felület érdekében az alapfelületet meg kell tisztítani és elő kell készíteni a megfelelő előkészítési módszerrel. A hibákat egy megfelelő Sika® javítóhabarccsal kell kijavítani.

FELHASZNÁLÁSI ELJÁRÁS / ESZKÖZÖK

Szigorúan tartsa be a technológiai utasításban, a felhasználási kézikönyvben és a munkaelőírásban meghatározott feldolgozási eljárás lépéseit, melyeket mindig az aktuális helyszíni feltételekhez kell igazítani.

Kézi feldolgozás

Ecset vagy henger segítségével dolgozza fel a Sika® Igolflex® P-01-et az előkészített alapfelületre, a szükséges mennyiségben.

Szórással történő felhordás

A megfelelő airless szóróberendezés segítségével hordja fel a Sika® Igolflex® P-01-et az előkészített alapfelületre.

Ügyeljen arra, hogy folytonos, pórusmentes bevonat fedje az alapfelületet.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

Használat után azonnal tisztítson meg minden eszközt és berendezést Sika® Colma Cleaner-rel. A megszilárdult anyag csak mechanikusan távolítható el.

KORLÁTOZÁSOK

- Ne dolgozza fel az alapozót esőben és nedves körülmények között.

Sika Hungária Kft.

Építőipari Üzletág
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel: +36 1/371-2020
Fax: +36 1/371-2022
info@hu.sika.com
www.sika.hu

TERMÉKADATOK ALAPJA

Mérési értékek Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet.

HELYI KORLÁTOZÁSOK

Kérjük vegye figyelembe, hogy a termék teljesítményére vonatkozó szabályozások országonként eltérőek lehetnek. A tényleges felhasználásra vonatkozóan kérjük olvassa el a vonatkozó Termék Adatlapot.

ÖKOLÓGIA, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG

Biztonsági tudnivalók Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó Biztonsági Adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

Jogi tudnivalók A Sika termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelésre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk. Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a kiadás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a Termék Adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjének vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel a termékre vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

TERMÉK ADATLAP

Sika® Igolflex® P-01
Május 2020, Version 01.01
02070640100000037