

TERMÉK ADATLAP

SCHÖNOX® EMICLASSIC

NAGYON ALACSONY KÁROSANYAG KIBOCSÁTÁSÚ UNIVERZÁLIS MELEGBURKOLATI RAGASZTÓ

TERMÉKLEÍRÁS

A SCHÖNOX EMICLASSIC univerzális, nyomás érzékeny diszperziós ragasztó minden rugalmas beltéri burkolathoz. Alkalmas PVC és CV fal- és padlóburkolatokhoz, normál-, PVC- és PU hátoldalú szőnyegekhez, linóleum- és gumi burkolatokhoz, valamint SCHÖNOX hangszigetelő lemezek ragasztásához nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületen beltérben.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A SCHÖNOX EMICLASSIC alkalmas az alábbi felületek ragasztására:

- textil fal- és padlóburkolatok
 - természetes és szintetikus juta hátoldallal
 - latex-, habosított latex- és poliuretán hátoldallal
 - nem szőtt poliészter hátoldallal
- szövött áruk
- egy- vagy többrétegű nemez
- normál és latex hátoldalú kókusz- és szizál szőnyegek
- PVC és CV fal- és padlóburkolatok
- Luxury Vinyl Tiles (LVT)
- Fél-kemény vinil burkolatok (VTC)
- SCHÖNOX TS
- linóleum burkolatok
- poliolefin tartalmú és klorin mentes burkolatok
- természetes parafa és PVC hátoldalú parafa burkolatok
- szintetikus gumibevonat sima-, homokolt-, vászon-, háncs hátoldallal, vagy rugalmas habalátéttel

a megfelelő alapfelületeken beltérben.

Alkalmazható régi, megfelelő tapadással bíró PVC és CV burkolatokon, szintetikus gumi bevonatokon, linóleumon, tömített parkettán, természetes és mesterséges kővön SCHÖNOX SHP alapozással.

TERMÉKELŐNYÖK

- építőipari hatóság által engedélyezett
- Káros anyagra vizsgált termék a DIBt-elvek szerint – jóváhagyás száma: Z-155.20-167
- EMICODE EC 1^{PLUS}: nagyon alacsony károsanyag kibocsátás

- BLUE ANGEL (Kék Angyal) – öko-termék jelzés
- beltéri alkalmazásra
- alkalmas nedves ragasztásra és nyomás érzékeny ragasztásra
- oldószermentes TRGS 610 szerint
- csekély szagú
- csekély anyagfelhasználás / nagy fedőképesség
- alkalmas kerekek és görgők használata esetén is az MSZ EN 12 529 szabvány szerint
- a leragasztott burkolat tisztítógéppel tisztítható RAL 991 A2 szerint
- padlófűtés esetén is alkalmazható
- nagy felfejtési ellenállás
- rövid várakozási idő
- alkalmas minden SCHÖNOX aljzatkiegyenlítőre
- könnyen eldolgozható
- gyors tapadó szilárdság fejlődés
- alkalmas problémás burkolatok/bevonatok esetén is

TERMÉKADATOK

VEGYI BÁZIS Szintetikus gyanta diszperzió kötőanyagokkal

MEGJELENÉS

SZÍN

bézs

SŰRŰSÉG

1,1 kg/liter

TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET

+5 °C felett

ALKALMAZÁSI HŐMÉRSÉKLET

+15 °C feletti padló hőmérséklet

ANYAGFELHASZNÁLÁS

hengerrel: kb. 200 g/m²

TKB A1-A4 fogazott simítóval: 200-280 g/m²

TKB B1-B3 fogazott simítóval: 350-450 g/m²

VÁRAKOZÁSI IDŐ

kb. 10-60 perc

NYITOTT IDŐ

kb. 20-60 perc

SZÁRADÁSI IDŐ

kb. 24 óra

VÉGSŐ SZILÁRDSÁG

kb. 72 óra múlva

A megadott értékek körülbelüliek, a helyi éghajlatváltozástól, az alapfelület nedvszívó képességétől és a felhordás módjától függően változhatnak.

KISZERELÉS	14 kg-os műanyag vödör 6 kg-os műanyag vödör
TÁROLÁS	Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, száraz, fagymentes helyen tárolva eltartható 1 évig. A felbontott vödröt használat után azonnal vissza kell zárni és a lehető legrövidebb időn belül fel kell használni.

RENDSZERINFORMÁCIÓ

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

ALAPFELÜLET MINŐSÉGE

- A burkolandó aljzat legyen szabványosan száraz, megfelelően szilárd, teherbíró és méretpontos.
- Az alapfelület legyen minden olyan szennyeződéstől mentes, mely megakadályozhatja a tapadást, mint pl. por, szennyeződés, olaj, zsír, ragasztómaradványok és laza részek.
- A régi, de még használható burkolatoknak tökéletesen kell tapadniuk és teherbíróknak kell lenniük, kerámia burkolatokat és természetes köveket alaposan meg kell tisztítani, szükség szerint fel kell csiszolni.
- Padlóburkolatok későbbi beépítéséhez a cementesztrich maradék nedvességtartalma legfeljebb 2,0 CM-% (fűtött esztrichек esetén legfeljebb 1,8 CM-%), a kalciumszulfát esztrich legfeljebb 0,5 CM-% (fűtött esztrichек esetén legfeljebb 0,3 CM-%) legyen.
- A vízben oldódó ragasztóanyag rétegeit (pl. szulfitos ragasztók) mechanikusan el kell távolítani. A ragasztómaradványokat SCHÖNOX HP RAPID-dal kell lealapozni.
- A megfelelően szilárd és ép, szívó- és nem szívó burkolandó felületeket párazáró burkolatok fektetése előtt minden esetben ki kell egyenlíteni SCHÖNOX aljzatkiegyenlítő termékekkel úgy, hogy azok végleges vastagsága meghaladja a 2 mm-t.
- Nagymértékben nedvszívó fal alapfelületek esetén alapozás szükséges SCHÖNOX KH-val.
- Az alapfelülettel szemben támasztott követelmények teljesítéshez, kérjük, olvassa el a burkolatgyártó műszaki termék információit.
- Kérjük, vegye figyelembe az érvényes szabványok, irányelvek és adatlapok előírásait.

FELDOLGOZÁSI ELJÁRÁS

- A SCHÖNOX EMICLASSIC nagyon csekély károsanyag kibocsátású diszperziós ragasztó, melyet felhasználás előtt fel kell keverni.
- A burkolás megkezdése előtt ügyeljen a beépítésre kerülő termékek aklimatizálására, tárolja a padlóburkolatot és a szükséges segédanyagokat a burkolandó helyiségben, távolítsa el a burkolatok csomagolását, a tekercseket terítse ki, tartsa be a környezeti hőmérsékletre és páratartalomra vonatkozó ajánlásokat.
- A ragasztót egyenletesen terítsük el az alapfelületen egy fogazott simító vagy henger segítségével.
Kerüljük a ragasztó csomósodását.
- Javasolt simító méret:
TKB A1, A2, A4, B1, B2 és B3.

- A szükséges ragasztóvastagság függ a burkolat hátoldali profilozottságától és fajtájától. Ügyeljünk a tökéletes ragasztó-telítettségre.
- Párazáró burkolatokat nedvszívó felületeken a ragasztó félnedves fázisában fektessük.
- Linóleum és páraáteresztő burkolatokat pl. túfilcek nedvszívó felületeken a ragasztó nedves fázisában fektessük.
- Páraáteresztő burkolatokat nem nedvszívó aljzatokra a ragasztó félnedves fázisában fektessük.
- Párazáró burkolatokat pl. PVC-t nem nedvszívó aljzatokra a ragasztó kontakt fázisában fektessük.
- Linóleumburkolatok fektetésénél figyeljünk a helyes fugatávolságra.
- Fektetés során kerülni kell a levegő burkolat alá szorulását, ügyeljünk a buborékmentességre, nyomjuk le a burkolatot gondosan a jó hátoldali beágyazódás érdekében.
- Adott felület teliberagasztása után minden esetben hengereljük át a burkolatot.
- Függőleges falfelületeken történő alkalmazás esetén hordja fel a SCHÖNOX EMICLASSIC-ot teddyhengerrel és utána fésülje át megfelelő fogazású fogas spatulával.
- Fugák kitöltése előtt várjunk legalább 24 órát.
- Ragasztási fázisok:
 - „nedves fázis”: a ragasztó még nem mutat felfejtési ellenállást
 - „félnedves fázis”: megkezdődik a ragasztási fázis, a ragasztó barázda csúcsai átlátszóvá válnak, szálhúzás tapasztalható, de a ragasztó tapintásra még nem tűnik teljesen száraznak (ujjpróba)
 - „kontakt fázis”: a ragasztó száraznak tűnik, de még megfelelően tapad (ujjpróba)
- Régi ragasztómaradványokra történő ragasztás interakcióhoz és kellemetlen szagokhoz vezethet.

ESZKÖZÖK TISZTÍTÁSA

- Használat után minden eszközt azonnal vízzel tisztítsunk meg.
 - A kész burkolat felületéről a ragasztómaradványokat azonnal távolítsa el a megfelelő tisztítószerrel (SCHÖNOX FIX CLEAN vagy SIKA HANDCLEAN).
 - PVC csempe és panel kontakt fázisban történő fektetése esetén megnövekszik a deformálódás és zsugorodási repedés veszélye, ezért ilyen esetekben a SCHÖNOX DUROCOLL használata javasolt.
 - Vegye figyelembe a burkolóanyag gyártó utasításait. Kétséges esetben végezzen tesztet egy kis felületen.
 - Kövessük a BEB („Alapfelületek megítélése és előkészítése; Rugalmas és textil padlóburkolatok elhelyezése, Rétegelt elemek (lemezek), parketta és faburkolat; Fűtött és fűtetlen padlószervezetek”) leaflet utasításait.
-

MÉRÉSI ÉRTÉKEK

Ebben a Termék Adatlapban közölt műszaki adatok laboratóriumi vizsgálatok eredményein alapulnak. Az aktuális mérési eredmény az eltérő körülmények miatt ettől kissé eltérhet

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékeinkkel végzett munka esetén a fontosabb fizikai, biztonságtechnikai, toxikológiai és ökológiai adatokat a termékekre vonatkozó biztonsági adatlapokban meg lehet találni. A veszélyes anyagokra vonatkozó rendelkezéseket be kell tartani.

JOGI TUDNIVALÓK

A SCHÖNOX termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a Sika jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.

Ebben a Termék Adatlapban közölt adatok megfelelnek a nyomdába adás időpontjában rendelkezésre állóknak. Amennyiben eltérés mutatkozik a műszaki adatlapon szereplő, valamint a szállítmány címkéjén lévő adatok között, úgy minden ilyen esetben a címkén szereplő adatok a mértékadóak. Ilyen és hasonló kérdéses esetekben kérjük, érdeklődjenek vevőszolgálatunknál. A kivitelezési és bedolgozási utasítást kérjük pontosan betartani, mivel az anyagra vonatkozó minőségi garanciánk csak az előírás szerinti felhordás, bedolgozás, felhasználás esetén érvényes.

Sika Hungária Kft.

1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.

Tel.: +36 1 371-2020

Fax: +36 1 371 -2022

info@hu.sika.com www.sika.hu

Termék Adatlap

SCHÖNOX® EMICLASSIC

2019.05.02.

